

KARBONATISOITUMISSYVYYDEN MÄÄRITYS

Tilaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää	Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus)	Kohde/ projektinnumero: Louhentie 3
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Menetelmät:

Määrittäminen suoritettiin tilaajan toimittamista näytteistä standardin SS 137242:1988 mukaisesti betonilieriön halkaistulta pinnalta. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä.

TULOKSET:

Näyte tunnus:	Materiaali/ tila tai rakennusosa:	Ulkopinta minimi-maksimi/ keskiarvo (mm)	Sisäpinta minimi-maksimi/ keskiarvo (mm)
01.VE-SO	Sokkeli	18-28/ 20	7-13/ 8
02.VE-SO	Sokkeli	< 3	< 3
03.VE-SO	Sokkeli	10-18/ 15	0
04.VE-SO	Sokkeli	24-32/ 28	0-8/ 1



Vesa Kontio
tutkija, FM
puh. 050 4395 076