

VETOLUJUUS		
<b>Tilaja:</b> Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää	<b>Tilaus-/ toimituspäivä:</b> 13.1.2014 (tilaus)	<b>Kohde/ projektinnumero:</b> Louhentie 3
<b>Näytetunnukset:</b> 01.VE-SO 02.VE-SO 03.VE-SO 4.VE-SO	<b>Näytteiden muoto ja koko:</b> betonilieriöt, ø 50 mm	<b>Testaus päivämäärä:</b> 20.1.2014
<b>Menetelmä:</b> Koe suoritettiin tilaajan toimittamista näytteistä laboratoriossa standardin SFS 5445 mukaan. Kokeessa käytetty vetolaite on Proceq DY-225. Laite on kalibroitu 04/2013. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä.		

## TULOKSET:

Näyte- tunnus:	Rakenneosa:	Tulos: MN/m <sup>2</sup>	Murtokohta:	Poikkeama:
01.VE-SO	Sokkeli	1,8	27-37 mm ulkopinnasta, leikkaa	-
02.VE-SO	Sokkeli	1,6	70-81 mm ulkopinnasta, leikkaa	-
03.VE-SO	Sokkeli	0,7	50-66 mm ulkopinnasta, myötäilee	-
03.VE-SO uusinta	Sokkeli	1,7	20-31 mm ulkopinnasta, leikkaa	murtopinnassa 10 mm teräs
04.VE-SO	Sokkeli	1,1	49-77 mm ulkopinnasta, myötäilee	-
04.VE-SO uusinta	Sokkeli	1,3	22-31 mm ulkopinnasta, myötäilee	-



Ari Rätty  
tutkija, laborantti  
puh. 040 7598869